

# Technisches Merkblatt



## Leinöl roh, gebleicht Zur Herstellung von Ölfarben

ISO-9001/14001-zertifiziert

<b>Anwendung</b>	Bindemittel zur Herstellung von Ölfarben oder -pasten. Nicht sikkativiert, daher langsam trocknend.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Naturprodukt</li><li>- Lösemittelfrei</li><li>- Dauerelastisch</li><li>- Dunkelvergilbung</li><li>- Biologisch abbaubar</li><li>- Grundstoff für historische Ölfarben</li></ul>
<b>Technische Daten</b>	<b>Bindemittel</b> Leinöl <b>Farbe</b> gelblich/klar <b>Lieferform</b> Flüssig <b>Gebinde</b> Siehe Preisliste <b>Viskosität</b> 51 dPas
<b>Aufbau</b>	Bei der Herstellung von Ölfarben und -pasten dient Leinöl roh, gebleicht zusammen mit Leinölfirnis als Bindemittel. Pigmente werden zugesetzt und angerieben.
<b>Verarbeitung</b>	<b>Verdünnung</b> Mit Terpentinersatz, Terpentinöl rein gewöhnlich oder Verdünner geruchslos. <b>Reinigung der Geräte</b> Möglichst sofort nach Gebrauch mit Verdünner geruchslos oder Terpentinersatz.
<b>Lagerung</b>	Lagerzeit max. 24 Monate bei +20 °C in unangebrochenen Gebinden. Kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Allfällige Hautbildungen entfernen.
<b>Sicherheitsdaten</b>	<b>Achtung!</b> <b>Getränkte Lappen können sich selbstentzünden. Diese nicht an der Luft trocknen lassen, sondern in einer luftdicht abgeschlossenen Metalldose aufbewahren! Von Zündquellen fernhalten!</b> <b>Kennzeichnung/Sicherheitshinweise</b> Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgung des Inhalts/der Behälter gemäss den geltenden örtlichen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. <b>Abfallcode</b> 08 01 11 S

04155 Leinöl roh, gebleicht / 25.1.2023

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

[www.sax-farben.ch](http://www.sax-farben.ch)

Bosshard-Farben AG | Ifangstrasse 97 | 8153 Rümlang | Tel. +41 (0)44 817 73 73 | [bosshard@bosshard-farben.ch](mailto:bosshard@bosshard-farben.ch)