



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

10.05.2023

Hersteller

Sax-Farben AG

Handelsname

NawaRol Vorlack

Beschreibung

Vorlack

Verwendungszweck

Matter, wasserverdünnbarer, VOC freier, Innenvorlack

Dichte (g/ml)

1.43

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Ölmodifiziertes Harz	13.0-15.0	Wasser	39.0-42.0
Schellack	0.8-1.0		
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	19.0-20.0		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	1.1
		Entschäumer	0.3
		Tenside	0.5
		Sikkative	0.2
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonat	10.0-14.0		
Kaolin	2.5-3.5		
Talkum	7.0-8.0		
		Biozide	Gew. %
		BIT	200ppm
		ZnP	100ppm
		CIT/MIT(3:1)	14.9ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.