



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
6.2.23

Hersteller
Sax-Farben AG Lack- und Farbenfabrik

Handelsname
Saxolit

Beschreibung
Kalkfarbe

Verwendungszweck
Kalk-Kaseinfarbe für Innen- und Aussenanstriche

Dichte (g/ml)
1.32

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Weisskalkhydrat	18.0-20.0	Glykole	0.6
Kasein	0.3	Wasser	40.0-43.0
Styrolacrylat	3.5-4.5		
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		Tenside	1.5-2.0
		Entschäumer	0.4
		Verdicker	0.5
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonat	18.0-20.0		
Siliciumdioxid	3.0-3.5		
Talkum	7.0-8.0		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.