

# Fiche technique



## Kalksinterwasser

Diluant et fixateur prêt à l'emploi

ISO-9001/14001-zertifiziert

<b>Domaine d'emploi</b>	<p>Kalksinterwasser est une solution prête à l'emploi de chaux grasse éteinte par voie humide dans de l'eau. Elle est utilisée comme diluant pour les peintures à la chaux ou pour consolider les revêtements ou les enduits à la chaux faiblement farinants. Prémouiller les supports très absorbants avec du Kalksinterwasser avant l'application du revêtement et laisser agir suffisamment longtemps. Convient aux enduits de chaux ou de chaux-ciment sans ajout de polymères.</p> <p>La stabilité du farinage des peintures à la chaux peut être améliorée en les diluant avec du Kalksinterwasser.</p>
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pas de liant synthétique</li><li>- Sans solvant</li><li>- Non inflammable</li><li>- Extrêmement perméable à la vapeur</li><li>- Re-alkalinise les supports minéraux</li><li>- Résistant aux champignons et aux moisissures</li><li>- <b>Etiquette environnementale suisse catégorie A-</b></li></ul>
<b>Données techniques</b>	<p><b>Liant</b> Hydroxyde de calcium <b>Pigments</b> Aucun <b>Teinte</b> Incolore, légèrement blanc lasuré <b>Forme de livraison</b> Liquide prêt à l'emploi, incolore en séchant <b>Emballage</b> Voir liste de prix <b>Valeur du pH</b> &gt; 12,5 <b>Densité DIN EN 53217</b> 1,0 g/cm<sup>3</sup> Valeur moyenne <b>Perméabilité à la vapeur d'eau selon DIN EN 1062</b> valeur sd &lt; 0,10 m, élevée V<sub>1</sub> <b>Perméabilité à l'eau selon DIN EN 1062</b> valeur w &gt;0,5 kg/m<sup>2</sup> x h<sup>0,5</sup>, élevée W<sub>1</sub></p>
<b>Support</b>	<p>Le support doit être propre, sec, solide, absorbant et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence, telles que graisse, huile, poussière, couches non adhérentes ou autres contaminants. Enlevez ou poncez les couches de frittage ou les contaminants et dépoussiérez soigneusement avant d'appliquer l'Acide Liquide. Les surfaces à revêtir doivent être testées pour s'assurer qu'elles sont appropriées et qu'elles peuvent supporter des revêtements ultérieurs.</p>
<b>Système d'application</b>	<p>Kalk Sinterwasser est formulé pour être prêt à l'emploi. Pour les anciens revêtements faiblement farinants, imbiber le support à saturation.</p>
<b>Application</b>	<p>Peindre à la brosse, éclaboussures au pistolet</p> <p><b>Dilution</b> Prêt à l'emploi, ne pas diluer.</p> <p><b>Consommation</b> Comme couche d'apprêt, environ 100-200 ml/m<sup>2</sup> dépendant de la méthode d'application, de la structure et de la capacité d'absorption du support.</p> <p><b>Température minimale d'application</b> Ne pas appliquer en dessous de +5 °C de température ambiante et de température du support. L'application doit toujours se faire en fonction des conditions climatiques appropriées. Ne jamais appliquer le produit dans des conditions trop froides ou trop humides ou lorsque de telles conditions climatiques sont attendues dans l'immédiat. Le non-respect de cette consigne peut perturber le processus de séchage et entraîner des dommages prématurés.</p> <p><b>Nettoyage des outils</b> Lavez bien à l'eau immédiatement après usage.</p>
<b>Séchage DIN EN 53150</b>	<p>A +20 °C et 65 % d'humidité relative, recouvrable au plus tôt après 4 heures. Des températures plus basses ou une humidité de l'air plus élevée prolongent le temps de séchage.</p>

<b>Stabilité au stockage</b>	Durée de stockage 24 mois maximum à +20 °C dans des emballages non entamés. Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil.
<b>Remarques particulières</b>	Couvrir les surfaces adjacentes en verre, pierre naturelle, céramique, bois, etc. et les protéger des éclaboussures. Dissoudre immédiatement les éclaboussures indésirables avec de l'eau et les éliminer.  Respecter les normes et directives ASEPP/BFS et SIA applicables à l'élément à traiter. Respecter et utiliser les listes de contrôle, les protocoles de contrôle et les instructions de maintenance de l'ASEPP.
<b>Directive 2004/42/CE</b>	Le produit est inférieur à la valeur maximale de la catégorie de produits A/h Wb et est donc conforme.
<b>Données de sécurité</b>	<b>Mesures de protection</b> Lors de l'application, protéger la peau et les yeux des éclaboussures. Porter des lunettes et des gants de protection, laver immédiatement les éclaboussures de peinture à l'eau. Bien recouvrir le verre, la brique, la céramique, les pierres naturelles, les peintures ou les métaux.  <b>Classification/Conseils de prudence</b> Provoque des lésions oculaires graves. Provoque des irritations de la peau rei. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si possible. Continuer à rincer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Retirer immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. Éliminer le contenu/réceptacle conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et/ou internationales en vigueur.  <b>Code de déchets</b> 08 01 11 S

04036 Kalksinterwasser / 23.1.24

Les informations ci-dessus ne sont que des indications générales. Les conditions de travail indépendantes de notre volonté et la variété des matériaux utilisés excluent toute revendication sur la base de ces informations. En cas de doute, nous vous recommandons de faire suffisamment d'essais par vous-même. Une garantie ne peut être donnée que pour la qualité élevée et constante de nos produits. Toutes les éditions précédentes de cette fiche d'information perdent leur validité.

**www.sax-farben.ch**

Bosshard-Farben AG | Ifangstrasse 97 | 8153 Rümlang | Tél. +41 (0)44 817 74 74 | bosshard@bosshard-farben.ch