

Technisches Merkblatt



Malersikkativ

Trockenstoff für selbsterstellte Ölfarben

ISO-9001/14001-zertifiziert

Anwendung	Beschleunigt die Aufnahme von Luftsauerstoff zur Trocknung von Ölfarben und -pasten.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- Aromatenfrei- Bleifrei
Technische Daten	<p>Sikkative Metallsalze aus Kalzium, Zink und Kobalt Pigmente Keine Lieferform Verarbeitungsfertige, farblos auftrocknende Flüssigkeit Gebinde Siehe Preisliste</p>
Aufbau	<p>Farbpasten unverdünnt auf den gewünschten Farbton ausmischen. Zugabe von 10–15 % Leinöl Standöl (je nach Glanzstufe) und 2 bis max. 3 % Malersikkativ. Gut Mischen und mit Leinölfirnis streichfertig verdünnen.</p> <p>Ein Zusatz von Malersikkativ in fertig formulierten Ölfarben oder Alkydsystemen ist nicht erforderlich und kann zu einer Verschlechterung der Eigenschaften führen.</p>
Verarbeitung	<p>Verdünnung Gebrauchsfertig, nicht verdünnen.</p> <p>Reinigung der Geräte Sofort nach Gebrauch gut mit Terpentinöl waschen.</p>
Lagerbeständigkeit	Lagerzeit max. 24 Monate bei +20 °C in unangebrochenen Gebinden. Kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Sicherheitsdaten	<p>Schutzmassnahmen Bei der Verarbeitung Haut und Augen vor Spritzern schützen. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen, Spritzer sofort mit Wasser abwaschen.</p> <p>Kennzeichnung/Sicherheitshinweise Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht ausserhalb des Arbeitsplatzes tragen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Entsorgung des Inhalts/der Behälter gemäss den geltenden örtlichen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften</p> <p>Abfallcode 08 01 11 S</p>

04046- Malersikkativ / 9.2.23

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

www.sax-farben.ch

Bosshard-Farben AG | Ifangstrasse 97 | 8153 Rümlang | Tel. +41 (0)44 817 73 73 | bosshard@bosshard-farben.ch