Technisches Merkblatt

ISO-9001/14001-zertifiziert

Malersikkativ

Trockenstoff für selbsterstellte Ölfarben

Anwendung	Beschleunigt die Aufnahme von Luftsauerstoff zur Trocknung von Ölfarben und -pasten.
Eigenschaften	- Aromatenfrei - Bleifrei
Technische Daten	**Sikkative** Metallsalze aus Kalzium, Zink und Kobalt **Pigmente** Keine **Lieferform** Verarbeitungsfertige, farblos auftrocknende Flüssigkeit **Gebinde** 1 l
Aufbau	Farbpasten unverdünnt auf den gewünschten Farbton ausmischen. Zugabe von 10–15 % Leinöl Standöl (je nach Glanzstufe) und **2 bis max. 3 % Malersikkativ.** Gut Mischen und mit Leinölfirnis streichfertig verdünnen. Ein Zusatz von Malersikkativ in fertig formulierten Ölfarben oder Alkydsystemen ist nicht erforderlich und kann zu einer Verschlechterung der Eigenschaften führen.
Verarbeitung	**Verdünnung** Gebrauchsfertig, nicht verdünnen. **Reinigung der Geräte** Sofort nach Gebrauch gut mit Terpentinöl waschen.
Lagerbeständigkeit	Lagerzeit max. 24 Monate bei +20 °C in unangebrochenen Gebinden. Kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Sicherheitsdaten	**Schutzmassnahmen** Bei der Verarbeitung Haut und Augen vor Spritzern schützen. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen, Spritzer sofort mit Wasser abwaschen. **Kennzeichnung/Sicherheitshinweise** Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette. **Abfallcode** 08 01 11 S

04046- Malersikkativ / 4.9.26

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

www.sax-farben.ch

Bosshard-Farben AG | Ifangstrasse 97 | 8153 Rümlang | Tel. +41 (0)44 817 73 73 | bosshard@bosshard-farben.ch