

Technisches Merkblatt



Samuro

Kalkfarbe für innen und aussen

ISO-9001/14001-zertifiziert

Anwendung	Samuro ist eine wasserverdünnbare, konservierungs- und lösemittelfreie Kalkfarbe. Titandioxid sorgt für ein verbessertes Deckvermögen. Samuro eignet sich für Innen- und Aussenanwendungen auf mineralischen Untergründen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- Ausgezeichnete Verbindung zu mineralischen Untergründen durch Carbonatisierung- > 95 % nachwachsende und mineralische Rohstoffe- Gute Deckkraft- Gute Beständigkeit gegen Schimmelpilzbefall- Für Allergiker geeignet- Hoch diffusionsoffen und atmungsaktiv- Unverseifbar- Vergilbungsfrei- Nicht brennbar- Entspricht Minergie-ECO- Schweizer Umwelt-Etikette Kategorie A-
Technische Daten	<p>Bindemittel Kalkhydrat, Copolymerisat Pigmente Kalk, Titandioxid, Marmormehl, mineralische Eisenoxide Farbton Naturweiss und hell abgetönt Farbtonbeständigkeit gemäss BFS-Merkblatt Nr. 26 Klasse: C / Gruppe: 1 Glanzgrad Matt Lieferform Pastös, zur Verarbeitung mit Wasser verdünnen Gebinde Siehe Preisliste Festkörpergehalt DIN EN 53216 60 %, Mittelwert Dichte DIN EN 53217 1,53 g/ml, Mittelwert pH-Wert 13 Wasserdampfdurchlässigkeit gemäss DIN EN 1062 s_d-Wert < 0,10 m, hoch V_1 Wasserdurchlässigkeitsrate nach DIN EN 1062 w-Wert > 0,5 kg/m² x h^{0,5}, hoch W_1</p>
Untergrund	<p>Geeignet für ungestrichenen, mineralischen Putz und zur Renovation alter Kalkfarbenstriche. Bei neuem Putz ist eine Carbonatisierungszeit von mindestens 3 Wochen einzuhalten (Ausnahme: Fresco-Technik). Untergrund vor dem Anstrich mit Kalksinterwasser leicht anfeuchten.</p> <p>Der Untergrund muss sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie frei von haftungsbeeinträchtigenden Substanzen, wie Fett, Öl, Staub, Algen, Moosen, losen Schichten oder anderen Verunreinigungen sein. Alte Leimfarben müssen restlos abgewaschen werden. Die zu beschichtende Oberflächen sind auf Eignung und Tragfähigkeit für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Sinterschichten oder Verunreinigungen vor der Beschichtung mit Acide Liquide entfernen. Für eine Haftung der Beschichtung auf salzbelasteten Untergründen wird keine Gewährleistung übernommen. Nicht auf waagerechten Flächen mit Wasserbelastung einsetzen. Die Verträglichkeit mit Dichtstoffen ist mit dem Hersteller der Dichtstoffe zu klären.</p> <p>Schimmelpilzsanierungen müssen gemäss dem SMGV-Merkblatt «Schimmelpilzsanierungen» und der SMGV-Instandhaltungsanleitung «Schimmelpilzsanierung» durchgeführt werden. Die Ursache des Schimmelbefalls ist zu bestimmen und zu beseitigen.</p>
Aufbau	<p>Neuer mineralischer Putz 1x-Acide Liquide Vorbehandlung; nur bei vorhandener Sinterhaut 1x Samuro bis zu 50-80 % mit Wasser oder Kalksinterwasser verdünnen 1x Samuro bis zu 20-50 % mit Wasser oder Kalksinterwasser verdünnen 1x Samuro bis zu 20 % mit Wasser verdünnen; mager streichen</p>

Aufbau	<p>Alter mineralischer Putz oder alte Kalkfarbenanstriche Den Untergrund mit einem Hochdruckreiniger gründlich reinigen und vollständig trocknen lassen. Flächen evtl. mit Kalksinterwasser grundieren/aktivieren. 1x Samuro bis zu 50–80 % mit Wasser oder Kalksinterwasser verdünnen 1x Samuro bis zu 20–50 % mit Wasser oder Kalksinterwasser verdünnen 1x Samuro bis zu 20 % mit Wasser verdünnen; mager streichen</p> <p>Al Fresco Die Verarbeitungsviskosität sollte ähnlich der Kalkmilch sein. 1x Samuro in den frischen Putz auftragen, sobald der Putz nicht mehr verletzt wird, innerhalb von etwa 12 h nach dem Verputzen 1x Samuro nach 24 h 1x Samuro nach 24 h 1x Samuro, nur bei Bedarf; nach 24 h</p>
Verarbeitung	<p>Streichen mit Quast oder Bürste. Gut aufrühren bis eine geschmeidige Konsistenz entsteht. Zügig nass in nass arbeiten.</p> <p>Verdünnung Mit Wasser oder Kalksinterwasser, siehe «Aufbau».</p> <p>Geeignete Abtönfarben Creaton Vollton, max. 10 %.</p> <p>Verbrauch Ca. 150 ml/m² pro Auftrag abhängig von der Applikationsart, der Struktur und der Saugfähigkeit des Untergrundes.</p> <p>Verarbeitungstemperatur Nicht unter +8 °C und nicht über +25 °C Umgebungs- und Untergrundtemperatur verarbeiten. Verarbeitung bei direkter Sonneneinstrahlung ist zwingend zu vermeiden, da dies zu sichtbaren Ansatzstellen oder Fleckenbildung führen kann. Die Verarbeitung immer nach geeigneten Witterungsverhältnissen ausrichten. Frische Anstriche für mind. 5 Tage vor Regen, Zugluft und praller Sonne schützen, Gerüstfolie vorhängen.</p> <p>Reinigung der Geräte Sofort nach Gebrauch mit Wasser.</p>
Trocknung DIN EN 53150	<p>Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit zwischen den einzelnen Anstrichen mindestens 24 h Trocknungszeit zur Carbonatisierung einhalten. Niedrigere Temperaturen oder tiefere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit. Bei zu trockener Atmosphäre Anstrich gelegentlich befeuchten (nicht durchnässen).</p>
Lagerbeständigkeit	<p>Lagerzeit max. 24 Monate bei +20 °C in unangebrochenen Gebinden. Kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.</p>
Besondere Hinweise	<p>Angrenzende Flächen aus Glas, Naturstein, Keramik, Holz usw. abdecken und vor Spritzern schützen. Unerwünschte Spritzer sofort mit Wasser anlösen und entfernen.</p> <p>Anstriche mit Kalkfarben zeigen eine Lebendigkeit und weisen Unregelmässigkeiten oder Wolkenbildungen sowie Unterschiede im Glanzgrad auf. Das ist kalktypisch und keine Qualitätseinbusse. Bei getönten Beschichtungen können Farbtonabweichungen und Fleckenbildungen durch Kalkmigration auftreten. Vor der Ausführung muss eine Musterwand von mind. 6 m² erstellt und vom Auftraggeber abgenommen werden.</p> <p>Die jeweiligen auf das zu behandelnde Bauteil anwendbaren SMGV/BFS- und SIA-Normen und -Richtlinien sind zu beachten. SMGV-Checklisten, -Prüfprotokolle und -Instandhaltungsanleitungen beachten und nutzen.</p>
Richtlinie 2004/42/EG	<p>Das Produkt unterschreitet den Höchstwert von 40 g/l der Produktkategorie A/c Wb und ist somit konform. VOC-Gehalt: max. 7 g/l.</p>
Sicherheitsdaten	<p>Schutzmassnahmen Bei der Verarbeitung Haut und Augen vor Spritzern schützen. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen, Farbspritzer sofort mit Wasser abwaschen. Glas, Klinker, Keramik, Natursteine, Lackierungen oder Metalle gut abdecken.</p> <p>Kennzeichnung/Sicherheitshinweise Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.</p> <p>Abfallcode 08 01 12</p>

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

www.sax-farben.ch

Bosshard-Farben AG | Ifangstrasse 97 | 8153 Rümlang | Tel. +41 (0)44 817 73 73 | bosshard@bosshard-farben.ch