

Fiche technique



PurFixativ

Liant à base de verre soluble

ISO-9001/14001-zertifiziert

Domaine d'emploi	PurFixativ sert de liant et de diluant pour la peinture silicate à 2 composants Pursilikat. PurFixativ dilué permet de réduire au préalable le pouvoir absorbant des supports minéraux fortement absorbants ou de consolider les supports minéraux sablonneux.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">- Hautement ouvert à la diffusion- Excellente liaison avec les supports minéraux grâce à la silicification- Pas d'éléments organiques- Exempt de biocides et de solvants- Non jaunissant & insaponifiable- Non inflammable- Haut pouvoir de liaison- Conforme à Minergie-ECO- Étiquette environnementale suisse catégorie A
Données techniques	<p>Liant Verre de potassium Teinte Liquide incolore Emballage Voir liste de prix Extrait sec DIN EN 53216 25 %, valeur moyenne Densité DIN EN 53217 1,17 g/ml, valeur moyenne Valeur du pH 11,5</p>
Support	<p>Convient aux supports minéraux solides, tels que les enduits de ciment ou de chaux-ciment, le béton, les grès durs et les anciennes couches de peintures minérales solides. Dans le cas d'un nouvel enduit, il convient de respecter un délai de carbonatation d'au moins 4 à 6 semaines.</p> <p>Le support doit être propre, sec, porteur, absorbant et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence, telles que graisse, huile, poussière, algues, mousses, couches non adhérentes ou autres impuretés. Les surfaces à revêtir doivent être testées pour s'assurer qu'elles sont adaptées et qu'elles peuvent supporter des revêtements ultérieurs. En cas d'utilisation prévue sur un enduit d'assainissement ou un enduit léger à pores d'air, vérifier impérativement le degré de dureté du support. Enlever les couches de frittage ou les contaminants avant d'appliquer l'Acide Liquide. Aucune garantie n'est donnée quant à l'adhérence du revêtement sur des supports exposés au sel. Ne pas utiliser sur des surfaces horizontales exposées à l'eau.</p>
Système d'application	<p>Supports très absorbants ou sablonneux PurFixativ, dilué 1:1–1:2 avec de l'eau, à appliquer à la brosse</p> <p>Supports minéraux ou anciennes peintures minérales PurFixativ, dilué à l'eau au taux de 1:10, à vaporiser et à appliquer plusieurs fois</p>
Application	<p>Peindre à la brosse pour façades, mouillé sur mouillé, ou pulvériser.</p> <p>Rapport de mélange comme peinture Pursilicate, couche d'apprêt 28 l de PurFixativ + 20 kg de Pursilikat Farbpulver à faire tremper pendant la nuit ou à mélanger avec un agitateur approprié.</p> <p>Pursilicate, couche de finition 20 l de PurFixativ + 20 kg de Pursilikat Farbpulver + 8 l d'eau à faire tremper pendant la nuit ou à mélanger avec un agitateur approprié.</p> <p>La peinture mélangée doit être conservée à l'abri de l'air et étalée dans les 2 jours.</p> <p>Consommation Comme couche de fond ou pour la consolidation, environ 0,1 l/m² pour deux couches, en fonction de l'absorption et de la structure du support. Les valeurs de consommation obligatoires doivent être déterminées par des essais préalables.</p>

	<p>Température d'application Ne pas appliquer en dessous de +8 °C de température ambiante et de température du support. Ne pas appliquer à la lumière directe du soleil, car cela peut provoquer des raccords visibles ou des taches sur les teintes colorées. L'application doit toujours se faire en fonction des conditions météorologiques appropriées. Protégez les couches fraîches de la pluie et du plein soleil, accrochez un film d'échafaudage. Ne jamais appliquer dans des conditions trop froides ou trop humides ou lorsque de telles conditions climatiques sont attendues dans l'immédiat. Le non-respect de cette consigne peut perturber le processus de séchage et entraîner des dommages. Selon le support, de fines fissures de rétraction peuvent apparaître suite aux conditions de séchage.</p> <p>Nettoyage des outils Sitôt après usage avec de l'eau.</p>
Séchage DIN EN 53150	A +20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air, après au moins. Recouvrable pendant 12 heures. Des températures plus basses ou une humidité de l'air plus élevée prolongent le temps de séchage.
Stabilité au stockage	Durée de stockage 36 mois maximum à +20 °C dans des emballages non ouverts. Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Protéger de la lumière directe du soleil.
Remarques particulières	<p>Couvrir les surfaces adjacentes en verre, pierre naturelle, céramique, bois, etc. et les protéger des éclaboussures. Dissoudre immédiatement les éclaboussures indésirables avec de l'eau et les éliminer.</p> <p>En raison de la réaction chimique entre le produit de revêtement et le support, il faut s'attendre à des changements de teinte dans les zones de retouche (mastic à taches) ; en particulier avec les produits de revêtement colorés. Faire un essai et travailler avec une brosse.</p> <p>Respecter les normes et directives ASEPP/BFS et SIA applicables à l'élément à traiter. Respecter et utiliser les listes de contrôle, les protocoles de contrôle et les instructions de maintenance de l'ASEPP.</p>
Directive 2004/42/CE	Le produit est inférieur à la valeur maximale de 30 g/l de la catégorie de produits A/g Wb et est donc conforme. Teneur en COV : 0 g/l.
Données de sécurité	<p>Mesures de protection Lors de l'application, protéger la peau et les yeux des éclaboussures. Porter des lunettes et des gants de protection, laver immédiatement les éclaboussures de peinture à l'eau. Bien recouvrir le verre, la brique, la céramique, les pierres naturelles, les peintures ou les métaux.</p> <p>Classification/Conseils de prudence Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Ne pas laisser pénétrer dans les yeux, sur la peau ou les vêtements. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.</p> <p>Code de déchets 08 01 12</p>

04016 PurFixativ / 11.10.23

Les informations ci-dessus ne sont que des indications générales. Les conditions de travail indépendantes de notre volonté et la variété des matériaux utilisés excluent toute revendication sur la base de ces informations. En cas de doute, nous vous recommandons de faire suffisamment d'essais par vous-même. Une garantie ne peut être donnée que pour la qualité élevée et constante de nos produits. Toutes les éditions précédentes de cette fiche d'information perdent leur validité.

www.sax-farben.ch

Bosshard-Farben AG | Ifangstrasse 97 | 8153 Rümlang | Tél. +41 (0)44 817 74 74 | bosshard@bosshard-farben.ch