

Fiche technique



SaxPerl Cream

Crème d'imprégnation et d'apprêt

ISO-9001/14001-zertifiziert

Domaine d'emploi	Crème prête à l'emploi à base de silane pour l'imprégnation de supports minéraux tels que le béton, la brique, le calcaire ou le grès. SaxPerl Cream prévient les efflorescences, les dégâts dus au gel ou les attaques de micro-organismes, tandis que les propriétés physiques du bâtiment ne sont que peu influencées. L'aspect du support n'est pas affecté. La crème visqueuse s'applique sans gouttes ni coulures, même sur des surfaces verticales, et sèche sans laisser de traces.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">- Excellent effet hydrofuge, fort effet déperlant- Perméable à la vapeur d'eau et au CO₂- Prévient les efflorescences et les attaques de micro-organismes- Grande profondeur de pénétration- Ne forme pas de film- Stable aux alcalis- Application sans gouttes, même au-dessus de la tête
Données techniques	<p>Liants Silanes et polysiloxanes modifiés Forme de livraison Crème prête à l'emploi, incolore en séchant Emballage Voir liste de prix Densité DIN 53217 0,8 g/cm³, valeur moyenne Valeur du pH 6,8</p>
Support	<p>Convient aux supports minéraux tels que le béton, le plâtre, le grès calcaire, la pierre naturelle, la brique et le clinker ainsi que les matériaux de jointoiement minéraux. Peut également être utilisé sur le grès, le granit ou les anciennes peintures minérales adhérentes, après un test préalable. Pour les nouveaux enduits minéraux, il convient de respecter un délai de carbonatation de 4 à 6 semaines.</p> <p>Le support doit être propre, sec, porteur, absorbant et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence, telles que graisse, huile, poussière, algues, mousses, couches non adhérentes ou autres impuretés. Les surfaces à revêtir doivent être testées pour s'assurer qu'elles sont adaptées et qu'elles peuvent supporter des revêtements ultérieurs. Enlever les couches frittées ou les contaminants avant d'appliquer l'Acide Liquide.</p>
Système d'application	SaxPerl Cream peut être recouvert par des revêtements hydrodiluable de Bosshard ou de Sax.
Application	<p>Au rouleau, au pinceau, au pistolet (airless). En cas d'éclaboussures, un deuxième passage est nécessaire.</p> <p>Selon la porosité du support, SaxPerl Cream pénètre dans le support en 30 minutes à quelques heures. La couche de crème d'un blanc laiteux disparaît sans laisser de traces.</p> <p>Consommation Environ 100–300 g/m², dépendant de la méthode d'application, de la structure et de l'absorption du support.</p> <p>Dilution Prêt à l'emploi, ne pas diluer.</p> <p>Température minimale d'application Ne pas appliquer en dessous de +5 °C de température ambiante et de température du support. Toujours orienter l'application en fonction des conditions climatiques appropriées. Ne jamais appliquer le produit dans des conditions trop froides ou trop humides ou si de telles conditions climatiques sont prévues dans l'immédiat.</p> <p>Nettoyage des outils Immédiatement après usage, bien nettoyer à l'eau, le produit séché avec un diluant nitrique.</p>
Séchage DIN EN 53150	A +20 °C et 65 % d'humidité relative, ne peut être recouvert au plus tôt qu'après environ 24 heures. Des températures plus basses ou une humidité de l'air plus élevée prolongent le temps de séchage.

Stockage	Durée de stockage 12 mois maximum à +20 °C dans des emballages non ouverts. Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Protéger de la lumière directe du soleil.
Remarques particulières	Tester l'adéquation du support avant utilisation. En cas de sursaturation du support, la teinte peut être légèrement ternie. Respecter les normes et directives ASEPP/BFS et SIA applicables à l'élément de construction à traiter. Respecter et utiliser les check-lists ASEPP, les protocoles de contrôle et les instructions de maintenance.
Directive 2004/42/CE	Le produit est inférieur à la valeur maximale de 750 g/l de la catégorie de produits A/h Lb et est donc conforme. Teneur en COV : max. 570 g/l.
Données de sécurité	Classification/conseils de prudence Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette actuelles. Code de déchets 08 01 11 S

04079 SaxPerl Cream/ 29.11.2023

Les informations ci-dessus ne sont que des indications générales. Les conditions de travail indépendantes de notre volonté et la variété des matériaux utilisés excluent toute revendication sur la base de ces informations. En cas de doute, nous vous recommandons de faire suffisamment d'essais par vous-même. Une garantie ne peut être donnée que pour la qualité élevée et constante de nos produits. Toutes les éditions précédentes de cette fiche d'information perdent leur validité.

www.sax-farben.ch

Bosshard-Farben AG | Ifangstrasse 97 | 8153 Rümlang | Tél. +41 (0)44 817 74 74 | bosshard@bosshard-farben.ch