

# Technisches Merkblatt



## Oekofix Leimfarbe

ISO-9001/14001-zertifiziert

Leimfarbe mit Polymerbindemittelzusatz für Innenanstriche auf Gips, Abrieb und Beton

<b>Anwendung</b>	Oekofix Leimfarbe ist eine wasserverdünnbare Leimfarbe für Innenanstriche auf saugfähigen mineralischen Untergründen, Abrieb oder Beton. Oekofix Leimfarbe wird vorwiegend in Fabrikhallen, Kellern, Autoeinstellhallen, Magazinen, Garagen usw. eingesetzt. Oekofix Leimfarbe hat nach dem trocknen ein sehr hohes Deckvermögen und lässt sich ausgesprochen gut verarbeiten.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- reversibel, nicht tapezierfest</li><li>- gute Nassdeckkraft</li><li>- hohe Trockendeckkraft</li><li>- hoch wasserdampfdurchlässig</li><li>- <b>entspricht MINERGIE-ECO</b></li><li>- <b>Schweizer Umweltetikette Klasse A-</b></li></ul>
<b>Technische Daten</b>	<p><b>Bindemittel</b> Cellulose-Derivate mit Polymerbindemittelzusätzen <b>Pigmente</b> Titandioxid, Kreide, Kalkstein, Talkum <b>Farbton</b> Weiss und aus weiss abgetönt <b>Glanzgrad</b> Matt <b>Lieferform</b> Pastös <b>Gebinde</b> Siehe Preisliste <b>Festkörpergehalt DIN EN 53216</b> 57,4 %, Mittelwert <b>Dichte DIN EN 53217</b> 1,54 g/ml, Mittelwert <b>Nassabriebbeständigkeit</b> Klasse 4</p>
<b>Untergrund</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken und ausreichend erhärtet sein. Alte Leimfarbenanstriche müssen entfernt werden. Stark saugende oder gipshaltige Untergründe können mit Expo-Sil Mineralgrund LF grundiert und somit in ihrer Saugfähigkeit reduziert werden.
<b>Aufbau</b>	<p><b>Auf mineralische Untergründe</b> Auf fleckigem Gips oder Abrieb muss mit Boscalit Aqua-Isoliergrund weiss grundiert werden. 1x Oekofix Leimfarbe ca. 5 % mit Wasser verdünnt 1-2x Oekofix Leimfarbe</p> <p><b>Auf alte Dispersionsfarbenanstriche und Raufasertapeten</b> 2x Oekofix Leimfarbe 1. Anstrich ca. 5 % mit Wasser verdünnt 2. Anstrich unverdünnt</p>
<b>Verarbeitung</b>	<p>Streichen, Rollen, Spritzen (Airless). <b>Verdünnung</b> Mit Wasser. <b>Verbrauch</b> Ca. 350-500 g/m<sup>2</sup> bei zweimaligem Anstrich. <b>Verarbeitungstemperatur</b> Nicht unter + 5 °C Umgebungs- und Untergrundtemperatur. <b>Reinigung der Geräte</b> Mit Wasser.</p>
<b>Trocknung DIN EN 53150</b>	Überstreichbar nach ca. 12 h Abhängig von der Objekt- und Umgebungstemperatur sowie der relativen Luftfeuchtigkeit.
<b>Lagerung</b>	Lagerzeit max. 12 Monate bei 20 °C in unangebrochenen Gebinden, kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
<b>Besondere Hinweise</b>	Die jeweiligen auf das zu behandelnde Bauteil anwendbaren SMGV/BFS und SIA Normen und Richtlinien sind zu beachten. SMGV Checklisten, Prüfprotokolle und Instandhaltungsanleitungen beachten und nutzen.

<b>Richtlinie 2004/42/EG</b>	Das Produkt unterschreitet den Höchstwert der Produktkategorie A/a Wb und ist somit konform.
<b>Sicherheitsdaten</b>	<b>Kennzeichnung / Transportvorschriften</b> Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette. <b>Abfallcode</b> 08 01 12

04051 Oekofix Leimfarbe / 28.04.2022

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

[www.sax-farben.ch](http://www.sax-farben.ch)

Bosshard-Farben AG | Ifangstrasse 97 | 8153 Rümlang | Tel. +41 (0)44 817 73 73 | [bosshard@bosshard-farben.ch](mailto:bosshard@bosshard-farben.ch)