Fiche technique

Ökofix Leimfarbe

ISO-9001/14001-zertifiziert

Peinture à la colle, avec additif à base de liant polymère, pour intérieur sur plâtre, crépi et béton

Domaine d'emploi	Ökofix Leimfarbe est une peinture à la colle diluable à l'eau pour les peintures intérieures sur les supports minéraux absorbants, le crépi ou le béton. Ökofix Leimfarbe est principalement utilisée dans les halls d'usine, les caves, les garages, les entrepôts, les garages, etc. Après séchage, Ökofix Leimfarbe possède un pouvoir couvrant élevé et s'applique très facilement.
Propriétés	- Réversible, non tapissable - Bon pouvoir couvrant humide, haut pouvoir couvrant sec - Haute perméabilité à la vapeur d'eau - **Correspond Minergie-ECO, eco 1** - **Etiquette Environnementale Suisse catégorie A-**
Données techniques	**Base de liant** Colle cellulosique et avec additifs de liant polymère **Pigments** Dioxyde de titane, craie, calcaire, talc **Teintes** Blanc et teinté de blanc **Degré de brillant** Mat **Forme de livraison** Pâteuse **Emballages** 5 / 20 kg **Extrait sec DIN EN 53216 53216** 57.4 %, valeur moyenne **Densité DIN EN 53217** 1.54 g/ml, valeur moyenne **Résistance à l'abrasion humide** Classe 4
Supports	Le support doit être propre, sec, solide, absorbant et exempt de substances pouvant nuire à l'adhérence, telles que graisse, huile, poussière, couches non adhérentes ou autres impuretés. Enlever les anciennes couches de peinture à la colle. Enlever ou poncer les couches de frittage ou les contaminants et bien désencombrer avant d'appliquer l'Acide Liquide. Vérifier l'aptitude et la capacité de charge des surfaces à revêtir pour des revêtements ultérieurs. Pour les enduits neufs minéraux, il convient de respecter un délai de carbonatation d'au moins 4 à 6 semaines avant l'application du revêtement. Les supports très absorbants ou contenant du plâtre peuvent être apprêtés avec Tiefgrund LF afin de réduire leur pouvoir absorbant.
Système d'application	**Sur supports minéraux** Le plâtre taché ou crépi doit être apprêtés avec Boscalit Aqua-Isoliergrund blanc 1x Ökofix Leimfarbe dilué avec env. 5 % d'eau 1-2x Ökofix Leimfarbe **Sur ancienne peinture dispersion ou sur du papier ingrain** 2x Ökofix Leimfarbe 1ère couche diluée avec environ 5 % d'eau 2ème couche non diluée
Application	Au pinceau, rouleau, pistolet (airless). **Dilution** Avec de l'eau, max. 5 **Consommation** Environ 350-500 g/m² pour 2 couches, dépendant de la méthode d'application, de la structure et de la capacité d'absorption du support. **Température minimale de travail** Ne pas appliquer en dessous de +5 °C de température ambiante et de température du support. **Nettoyage des outils** Avec de l'eau.
Séchage DIN EN 53150	A +20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air, recouvrable après env. 12 h. Des températures plus basses ou une humidité de l'air plus élevée prolongent le temps de séchage.

Stabilité au stockage	Durée de stockage max. 24 mois à +20 °C dans des emballages non entamés. Stocker au frais, au sec et à l'abri du gel. Protéger des rayons directs du soleil.
Remarque	Respecter les normes et directives ASEPP/BFS et SIA applicables à l'élément de construction à traiter. Respecter et utiliser les listes de contrôle ASEPP, les protocoles de contrôle et les instructions de maintenance.
Directive 2004/42/CE	Le produit est inférieur à la valeur maximale de 30 g/l de la catégorie de produits A/a Wb et est donc conforme. Teneur en COV : max. 1 g/l.
Données de sécurité	**Classification/conseils de prudence** Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette actuelles. **Code de déchets** 08 01 12

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

www.sax-farben.ch
Bosshard-Farben AG | Ifangstrasse 97 | 8153 Rümlang | Tel. +41 (0)44 817 74 74 | bosshard@bosshard-farben.ch