

Technisches Merkblatt



Saxotol Auffrischöl

Ökologisches Öl zum Nachölen von Ölfarbanstrichen

ISO-9001/14001-zertifiziert

Anwendung	Farbloses Konservierungs- und Auffrischmittel auf Basis von Leinöl und modifizierter langöliger Alkydharzen. Saxotol Auffrischöl dient für die Renovation von alten und matt gewordenen Ölanstrichen. Matte, abgewitterte Oberflächen erhalten Ihren ursprünglichen Glanz und Farbton zurück, der Altanstrich wird wieder dauerhaft vor Witterungseinflüssen geschützt. Geeignet für gestrichene Fensterläden, Garten- und Balkonmöbel, Gartenzäune, Garagentore oder Holzbauteile.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- Ergibt strapazierfähige, zähelastische Schutzfilme- Speziell zur Auffrischung von Fensterläden- Naturölbasis (Leinöl / Leinölstandöl)- Schweizer Umwelt-Etikette Kategorie F
Technische Daten	Bindemittel Leinöl, Standöl, mod. Öle und Naturharze Farbton Farblos Glanzgrad Glanz/Seidenglanz, je nach Saugkraft des Untergrundes Lieferform Streichfertig Gebinde 1 / 5 l Festkörpergehalt DIN EN 53216 40 %, Mittelwert Dichte DIN EN 53217 0,87 g/ml, Mittelwert)
Untergrund	Tragfähige, abgemattete Altanstriche auf Öl- oder Alkydbasis. Nicht geeignet auf Acrylharz-Systemen. Der Untergrund muss trocken, saugfähig, fett-, harz- und staubfrei sein. Holzfeuchte < 18 %.
Aufbau	Vorbereitung Altanstriche auf Ölbasis sind reversibel und können mit Salmiak angelöst (verseift) werden. Altanstriche zuerst mit klarem Wasser reinigen. Anschliessend Altanstrich mit stark verdünnten Salmiakwasser und etwas Netzmittel gut reinigen und anlaugen. Mit viel Wasser nachwaschen (neutralisieren), möglichst im Freien an der Sonne gut trocknen lassen. Wichtig Min. 1 Tag trocknen lassen (beim Streichen auf noch feuchte Untergründe können Trübungen und pergamentartige Abschälungen auftreten. An stark angegriffenen oder blätternden Stellen (speziell an Gehrungen, Schnitt- und Hirnholzflächen) ist der zerstörte Anstrich abzustossen; direkt mit Saxotol Grundierung, Saxotol Vorlack und Decklack im entsprechenden Farbton nachstreichen. Beim Auffrischen von weissen oder sehr hellen Anstrichen ist mit einem leichten Vergilbungseffekt zu rechnen.
Verarbeitung	Mit weichem Pinsel, Lappen, Leinenballen oder Spritzpistole in dünnen Schichten auftragen. Verdünnung Mit Verdüner geruchlos oder Terpentinersatz. Verbrauch Ca. 100–120 ml/m ² abhängig von der Applikationsart, der Struktur und der Saugfähigkeit des Untergrundes. Minimale Verarbeitungstemperatur Nicht unter +5 °C Umgebungs- und Untergrundtemperatur und nicht über 80 % rel. Luftfeuchtigkeit verarbeiten. Reinigung der Geräte Möglichst sofort nach Gebrauch mit Verdüner geruchlos, Terpentinersatz oder Cyclon Universalverdüner 7.
Trocknung DIN EN 53150	Staubtrocken nach ca. 2–4 h Griffest (manipulierbar) nach 8–10 h Überstreichbar nach ca. 12–15 h Die Angaben sind abhängig von der Umgebungs- und Untergrundtemperatur, Schichtdicke sowie der relativen Luftfeuchtigkeit und dem Luftaustausch. Wichtig Die aufgefrischten Fensterläden dürfen erst nach 24 h der Sonne und dem Wetter ausgesetzt werden.

Lagerbeständigkeit	Lagerzeit max. 24 Monate bei +20 °C in unangebrochenen Gebinden. Kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Besondere Hinweise	<p>Bei einigen Holzarten (Föhre, Meranti usw.) kann es aufgrund natürlich vorhandener Holzinhaltstoffe zu Verfärbungen kommen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an unseren Technischen Dienst.</p> <p>Die jeweiligen, auf das zu behandelnde Bauteil anwendbaren, SMGV/BFS-, SIA-Normen und -Richtlinien sind zu beachten. SMGV-Checklisten, Prüfprotokolle und Instandhaltungsanleitungen beachten und nutzen.</p> <p>Saxotol Auffrischöl enthält die Biozid-Wirkstoffe 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON und 4,5-DICHLOR-2N-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON mit algiziden/fungiziden Eigenschaften. Das Wasser aus der Reinigung von Arbeitsgeräten darf nicht in den Boden oder in Oberflächenwasser gelangen.</p>
Richtlinie 2004/42/EG	Das Produkt unterschreitet den Höchstwert von 700 g/l der Produktkategorie A/f Lb und ist somit konform. VOC-Gehalt: max. 550 g/l.
Sicherheitsdaten	<p>Achtung! Saxotol Auffrischöl enthält Leinöl. Getränkte Lappen können sich selbstentzünden. Diese nicht an der Luft trocknen lassen, sondern in einer luftdicht abgeschlossenen Metalldose aufbewahren! Von Zündquellen fernhalten!</p> <p>Kennzeichnung/Sicherheitshinweise Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.</p> <p>Abfallcode 08 01 11 S</p>

04162 Saxotol Auffrischöl / 5.3.26

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

www.sax-farben.ch

Bosshard-Farben AG | Ifangstrasse 97 | 8153 Rümlang | Tel. +41 (0)44 817 73 73 | bosshard@bosshard-farben.ch