

# Fiche technique



## Saxotol Auffrischöl

ISO-9001/14001-zertifiziert

Huile écologique pour la remise en huile des peintures à l'huile.

<b>Domaine d'emploi</b>	Produit de conservation et de rafraîchissement incolore à base d'huile de lin et de résines alkydes modifiées à huile longue. Saxotol Auffrischöl sert à la rénovation de vieilles peintures à l'huile devenues mates. Les surfaces mates et abîmées par les intempéries retrouvent leur éclat et leur teinte d'origine, l'ancienne peinture est à nouveau protégée durablement contre les intempéries. Convient pour les volets peints, les meubles de jardin et de balcon, les clôtures de jardin, les portes de garage ou les éléments en bois.
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Donne des films de protection résistants et viscoélastiques</li><li>- Spécialement conçu pour rafraîchir les volets</li><li>- Base d'huile naturelle (huile de lin / standolie d'huile de lin)</li><li>- <b>Étiquette environnementale suisse catégorie F</b></li></ul>
<b>Données techniques</b>	<p><b>Liant</b> huile de lin, standolie d'huile, mod. huiles et résines naturelles <b>Teinte</b> Incolore <b>Degré de brillance</b> Brillant/soyeux, selon le pouvoir absorbant du support <b>Forme de livraison</b> Prêt à l'emploi <b>Emballage</b> 1 / 5 l <b>Extrait sec DIN EN 53216</b> 40 %, valeur moyenne <b>Densité DIN EN 53217</b> 0,87 g/ml, valeur moyenne)</p>
<b>Support</b>	Anciennes peintures mates et résistantes à l'huile ou à l'alkyde. Ne convient pas aux systèmes à base de résine acrylique. Le support doit être sec, absorbant, exempt de graisse, de résine et de poussière. Humidité du bois < 18 %.
<b>Système d'application</b>	<p><b>Traitement préalable</b> Les anciennes couches à base d'huile sont réversibles et peuvent être dissoutes (saponifiées) avec de l'ammoniaque. Nettoyer d'abord les anciennes couches à l'eau claire. Ensuite, bien nettoyer et lessiver l'ancienne peinture avec de l'eau ammoniacale fortement diluée et un peu d'agent mouillant. Rincer à grande eau (neutraliser), si possible laisser bien sécher à l'extérieur au soleil.</p> <p><b>Important</b> Laisser sécher au moins 1 jour (en peignant sur des supports encore humides, des opacités et des peaux parcheminées peuvent apparaître. Aux endroits fortement attaqués ou écaillés (en particulier sur les onglets, les surfaces sciées et les bois de bout), il faut enlever la peinture détruite ; repeindre directement avec Saxotol Grundierung, Saxotol Vorlack et vernis de finition dans la teinte correspondante. Lors du rafraîchissement de peintures blanches ou très claires, il faut s'attendre à un léger effet de jaunissement.</p>
<b>Application</b>	<p>Appliquer en couches fines avec un pinceau doux, un chiffon, une balle de lin ou un pistolet.</p> <p><b>Dilution</b> Avec un diluant inodore ou un succédané de térébenthine.</p> <p><b>Consommation</b> Environ 100–120 ml/m<sup>2</sup> dépendant de la méthode d'application, de la structure et de la capacité d'absorption du support.</p> <p><b>Température minimale d'application</b> Ne pas appliquer en dessous d'une température ambiante et du support de +5 °C et ne pas dépasser 80 % d'humidité relative.</p> <p><b>Nettoyage des outils</b> Si possible immédiatement après l'utilisation avec un Verdünner geruchlos, du succédané de térébenthine ou du Universalverdünner Cyclon 7.</p>
<b>Séchage DIN EN 53150</b>	<p>Sec hors poussière après env. 2–4 h. Sec au toucher (manipulable) après env. 8–10 h Recouvrable après env. 12–15 h</p> <p>Les indications dépendent de la température ambiante et du support, de l'épaisseur de la couche ainsi que de l'humidité relative de l'air et du renouvellement de l'air.</p> <p><b>Important</b> Les volets rafraîchis ne doivent être exposés au soleil et aux intempéries qu'après 24 h.</p>

<b>Stabilité au stockage</b>	Durée de stockage max. 24 mois à +20 °C dans des emballages non entamés. Stocker au frais, au sec et à l'abri du gel. Protéger des rayons directs du soleil.
<b>Remarques particulières</b>	<p>Certaines espèces de bois (pin, méranti, etc.) peuvent présenter des décolorations en raison de la présence naturelle de substances dans le bois. En cas de doute, veuillez vous adresser à notre service technique.</p> <p>Les normes et directives ASEPP/BFS, SIA respectives applicables à l'élément de construction à traiter doivent être respectées. Respecter et utiliser les listes de contrôle ASEPP, les protocoles de contrôle et les instructions de maintenance.</p> <p>Saxotol Auffrischöl contient les substances actives biocides 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON et 4,5-DICHLOR-2N-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON aux propriétés algicides/fongicides. L'eau provenant du nettoyage des outils de travail ne doit pas pénétrer dans le sol ou dans les eaux de surface.</p>
<b>Directive 2004/42/CE</b>	Le produit est inférieur à la valeur maximale de 700 g/l de la catégorie de produits A/f Lb et est donc conforme. Teneur en COV : max. 550 g/l.
<b>Données de sécurité</b>	<p><b>Attention ! Saxotol Auffrischöl contient de l'huile de lin. Les chiffons imbibés peuvent s'enflammer spontanément. Ne pas les laisser sécher à l'air, mais les conserver dans une boîte métallique hermétiquement fermée ! Tenir à l'écart des sources d'inflammation !</b></p> <p><b>Classification/conseils de prudence</b> Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette actuelles.</p> <p><b>Code de déchets</b> 08 01 11 S</p>

04162 Saxotol Auffrischöl / 5.3.26

Les informations ci-dessus ne peuvent être que des indications générales. Les conditions de travail indépendantes de notre volonté et la multitude de matériaux différents excluent toute revendication sur la base de ces indications. En cas de doute, nous recommandons de procéder à des essais personnels suffisants. Une garantie ne peut être donnée que pour la qualité élevée et constante de nos produits. Toutes les éditions précédentes de cette fiche d'information perdent leur validité.

**[www.sax-farben.ch](http://www.sax-farben.ch)**

Bosshard-Farben AG | Ifangstrasse 97 | 8153 Rümlang | Tél. +41 (0)44 817 74 74 | bosshard@bosshard-farben.ch