Fiche technique

ISO-9001/14001-zertifiziert

Saxotol Vorlack

Apprêt à l'huile de lin pour l'extérieur et l'intérieur

Domaine d'emploi	Saxotol Vorlack convient pour les peintures extérieures et intérieures sur les éléments de construction apprêtés, aux dimensions exactes ou aux dimensions limitées, comme les volets, les fenêtres, les portes de garage, les traverses, les portes, les bardeaux, etc. Sur le bois, on obtient une couche intermédiaire bien couvrante, élastique et réduisant l'humidité. Couche d'apprêt idéale avec effet réducteur sur le gonflement et le retrait du bois pour les couches de peinture à l'huile ultérieures.
Propriétés	- A base d'huile de lin et d'autres huiles naturelles - Très bonne adhérence - Haut pouvoir garnissant - Bonne élasticité - Propriétés de traitement sans problème - **Étiquette environnementale suisse catégorie F**
Données techiques	**Liant** Vernis à l'huile de lin, standolie d'huile de lin, huile de bois **Pigments** Dioxyde de titane, pigments colorés inorganiques et organiques **Teinte** Blanc et multicolore selon tous les nuanciers courants ou selon échantillon **Degré de brillance** Mat satiné **Forme de livraison** Prêt à l'emploi, légèrement thixotrope **Emballage** 1 / 5 / 20 kg **Extrait sec DIN EN 53216** 83 %, valeur moyenne **Densité DIN EN 53217** 1,67 g/ml, valeur moyenne **Adhérence DIN EN ISO 2409** GT 0-1
Support	Le support doit être propre, sec, porteur, absorbant et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence, telles que graisse, huile, poussière, lichens, mousses, couches non adhérentes ou autres impuretés. Les surfaces à revêtir doivent être contrôlées quant à leur aptitude et leur capacité de charge pour des revêtements ultérieurs. Poncer les surfaces en bois fortement dégradées par les intempéries. L'humidité du bois ne doit pas dépasser 13 % ±2 % pour le bois à dimensions et 18 % pour le bois non à dimensions. En intérieur, < 8 %. Pour le bois exposé au bleuissement et aux champignons à l'extérieur, utiliser la couche de fond Arbotrol Grundierung BP Plus, comme imprégnation préventive. Veuillez consulter la fiche technique BFS n° 18. La compatibilité avec les matériaux d'étanchéité doit être clarifiée avec le fabricant des matériaux d'étanchéité.
Système d'application	**Anciennes couches de peinture à l'huile** Laver les anciennes couches de peinture bien adhérentes avec une lessive appropriée et poncer. Enlever les couches de peinture qui se détachent, puis traiter comme du bois neuf. 1x Saxotol Grundierung, sur support en bois brut 1x Saxotol Vorlack, si techniquement possible sur tous les côtés et arête 1x Saxotol Decklack Glanz ou Saxotol Decklack Seidenglanz* **Bois neuf à l'extérieur et à l'intérieur** 1x Saxotol Grundierung 1x Saxotol Vorlack, si techniquement possible sur tous les côtés et arête 1x Saxotol Decklack Glanz ou Saxotol Decklack Seidenglanz* * Nous recommandons d'utiliser Saxotol Decklack Glanz pour l'extérieur. La teneur en liant plus élevée par rapport à Saxotol Decklack Seidenglanz prolonge l'entretien et le cycle de vie du revêtement.

Application	Lors de l'application, la peinture doit être distribuée avec un distributeur afin que l'épaisseur de la couche ne soit pas trop importante. Les pinceaux à peinture sont les mieux adaptés à l'application. Saxotol Vorlack peut également être appliqué au pistolet en le diluant de manière appropriée. Toutes les couches doivent être poncées avant l'application suivante. **Consommation** Env. 150 g/m² par couche. La consommation dépend de la nature du support et de la méthode d'application. Valeur indicative pour laquelle nous ne pouvons pas nous engager, car chaque surface présente des propriétés différentes qui influencent la consommation. Pour un calcul exact, déterminer la consommation en faisant un essai sur l'objet. **Dilution** Avec du diluant inodore, Saxotol Halböl/Grundieröl, de l'essence de térébenthine pure ou du substitut de térébenthine. **Température minimale d'application** Ne pas appliquer en dessous d'une température ambiante et du support de +5 °C et ne pas exposer directement au soleil. **Nettoyage des outils** Si possible immédiatement après l'utilisation avec un diluant inodore ou un succédané de térébenthine.
Séchage DIN EN 53150	Valable à +20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air Des températures plus basses ou une humidité de l'air plus élevée ainsi qu'une circulation d'air insuffisante prolongent le temps de séchage. Sec hors poussière après env. 6 h Ponçable après env. 24–48 h Recouvrable après env. 24–48 h Sec en profondeur après env. 2–3 semaines Pour certaines espèces de bois (pin, méranti, etc.), des décolorations et des retards de séchage peuvent survenir en raison des substances naturellement présentes dans le bois. En cas de doute, adressez-vous à notre service technique.
Stockage	Durée de stockage 24 mois maximum à 20 °C dans des emballages non entamés, au frais, au sec et à l'abri du gel. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil.
Remarques particulières	En raison de la teneur en huiles naturelles, un jaunissement foncé peut se produire sur les surfaces peu exposées à la lumière. Lors du séchage des huiles naturelles, une odeur typique peut apparaître, qui disparaît après quelques jours. Une peau peut se former dans l'emballage par séchage oxydatif, elle doit être enlevée avec précaution avant l'application. Saxotol Vorlack peut être doté en option d'un additif de protection du film. Pour les applications extérieures, la protection du film est recommandée. Saxotol Vorlack équipé d'une protection du film contient les substances actives biocides 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON et 4,5-DICHLOR-2N-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON aux propriétés algicides/fongicides. L'eau provenant du nettoyage des outils de travail ne doit pas pénétrer dans le sol ou dans les eaux de surface. Les normes et directives respectives de l'ASEPP/BFS et de la SIA applicables à l'élément de construction à traiter doivent être respectées. Respecter et utiliser les listes de contrôle ASEPP, les protocoles de contrôle et les instructions de maintenance.
Directive 2004/42/CE	Le produit est inférieur à la valeur maximale de 300 g/l de la catégorie de produits A/d Lb et est donc conforme. Teneur en COV : max. 270 g/l.
Données de sécurité	**Attention ! Saxotol Vorlack contient de l'huile de lin. Les chiffons imbibés peuvent s'enflammer spontanément. Ne pas les laisser sécher à l'air, mais les conserver dans une boîte métallique hermétiquement fermée ! Tenir à l'écart des sources d'inflammation !** **Classification/conseils de prudence** Voir fiche de données de sécurité et l'étiquette actuelles. **Code de déchets** 08 01 11 S

Les informations ci-dessus ne peuvent être que des indications générales. Les conditions de travail indépendantes de notre volonté et la multitude de matériaux différents excluent toute revendication sur la base de ces indications. En cas de doute, nous recommandons de procéder à des essais personnels suffisants. Une garantie ne peut être donnée que pour la qualité élevée et constante de nos produits. Toutes les éditions précédentes de cette fiche d'information perdent leur validité.

www.sax-farben.ch

Bosshard-Farben AG | Ifangstrasse 97 | 8153 Rümlang | Tél. +41 (0)44 817 73 73 | bosshard@bosshard-farben.ch