



# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch))  
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)).  
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum  
15.04.2024

Hersteller  
Bosshard-Farben AG

Handelsname  
Contact Plus

Beschreibung  
Grundierung

Verwendungszweck  
Dispersionssilikat Grundierung für die Renovation und Überbeschichtung mit Dispersionssilikatfarbe

Dichte (g/ml)  
1.7

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Styrolacrylat	4.0-5.0	Wasser	28.0-30.0
Wasserglas	3.5-4.5	Glykole	0.3
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	3.0-4.0		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	0.2
		Entschäumer	0.5
		Tenside	0.5
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonat	35.0-45.0		
Siliciumdioxid	15.0-17.0		
FPAC	1.5-2.0		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.