



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
11.08.2023

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
HydroSil

Beschreibung
Silikonharzfarbe

Verwendungszweck
Hydrophobe Fassadenfarbe

Dichte (g/ml)
1.45

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Styrolacrylat	6.5-7.5	Wasser	38.0-40.0
Silikonharz	2.5-3.5	Glykol	1.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	11.0-15.0		
		Additive	Gew. %
		Tenside	0.2
		Entschäumer	0.3
		Verdicker	0.7
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonat	20.0-25.0		
Diatomite	3.0-3.5		
Kaolin	4.0-6.5		
Talkum	3.0-4.0	Biozide	Gew. %
		BIT	250ppm
		ZnP	100ppm
		CIT/MIT(3:1)	14.9ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.