



# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch))  
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)).  
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

**Datum**

12.05.2023

**Hersteller**

Sax-Farben AG

**Handelsname**

HydroSil Lasur

**Beschreibung**

Silikonharzfarbe

**Verwendungszweck**

Hydrophobe lasierende Fassadenfarbe

**Dichte (g/ml)**

1.45

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Styrolacrylat	7.0-8.0	Ester	1.1
Silikonharz	2.5-3.5	Wasser	39.0-41.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	10.5-11.5		
		Additive	Gew. %
		Tenside	0.2
		Verdicker	1.0
		Entschäumer	0.4
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonat	13.0-15.0		
Diatomite	3.0-3.5		
Siliciumdioxid	17.0-19.0		
Talkum	4.0-5.0	Biozide	Gew. %
		BIT	200ppm
		ZnP	100ppm
		CIT/MIT(3:1)	14.9ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.