VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
14.05.2025

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
HydroSil Lasur

Beschreibung
Silikonharzfarbe

Verwendungszweck
Hydrophobe lasierende Fassadenfarbe

Dichte (g/ml)
1.45

Bindemittel	**Gew. %**	**Lösemittel**	**Gew. %**
Styrolacrylat	7.0-8.0	Wasser	39.0-41.0
Silikonharz	2.5-3.5	Ester	1.0
Pigmente	**Gew. %**		
Titandioxid	10.5-11.5		
		Additive	**Gew. %**
		Tenside	0.2
		Verdicker	0.7
		Entschäumer	0.3
Füllstoffe	**Gew. %**		
Calciumcarbonat	22.0-26.0		
Diatomite	3.0-3.5		
Siliciumdioxid	17.0-19.0		
Talkum	4.0-5.0	**Biozide**	**Gew. %**
Kaolin	4.0-5.0	BIT	250ppm
		ZnP	100ppm
		CIT/MIT(3:1)	14.9ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.