



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
12.05.2023

Hersteller
Sax-Farben AG

Handelsname
KaliSan

Beschreibung
Dispersionssilikatfarbe

Verwendungszweck
Mineralische, wässrige Dispersionssilikatfarbe für innen

Dichte (g/ml)
1.53

| Bindemittel | Gew. % | Lösemittel | Gew. % |
|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Styrolacrylat | 3.5-4.5 | Wasser | 40.0-43.0 |
| Wasserglas | 4.5-5.5 | | |
| Silikonharz | 0.1 | | |
| | | | |
| Pigmente | Gew. % | | |
| Titandioxid | 9.0-11.0 | | |
| | | Additive | Gew. % |
| | | Verdicker | 0.4 |
| | | Entschäumer | 0.3 |
| | | Tenside | 0.7 |
| | | | |
| Füllstoffe | Gew. % | | |
| Calciumcarbonat | 30.0-34.0 | | |
| Glimmer | 4.5-5.5 | | |
| | | | |
| | | Biozide | Gew. % |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.