



VSLF Produktedeclaration

Version 201

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

08.05.2024

Hersteller

Bosshard-Farben AG

Handelsname

Kasein Tempera

Beschreibung

Kaseinfarbe

Verwendungszweck

Natürliche, wässrige Milchsäurekasein-Leinölfarbe für innen

Dichte (g/ml)

1.52

| Bindemittel | Gew. % | Lösemittel | Gew. % |
|----------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Ölmodifiziertes Harz | 6.0-7.0 | Glykole | 2.5-3.5 |
| Kasein | 1.5-2.0 | Alkohol | 0.4 |
| | | Wasser | 31.0-34.0 |
| | | Aliphatische Kohlenwasserstoffe | 1.5-2.0 |
| Pigmente | Gew. % | | |
| Titandioxid | 10.0-12.0 | | |
| | | Additive | Gew. % |
| | | Verdicker | 0.3 |
| | | Hautverhinderungsmittel | 0.2 |
| | | Tenside | 0.5 |
| | | Sikkative | 0.2 |
| Füllstoffe | Gew. % | Entschäumer | 0.2 |
| Siliciumdioxid | 3.0-4.0 | | |
| Bariumsulfat | 4.5-5.0 | | |
| Calciumcarbonat | 16.0-19.0 | | |
| Kaolin | 4.0-4.5 | Biozide | Gew. % |
| Glimmer | 7.0-9.0 | CIT/MIT (3:1) | 15ppm |
| Talkum | 6.0-7.0 | BIT | 100ppm |
| | | | |
| | | | |

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.