



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

05.03.2021

Hersteller

Sax-Farben AG, Lack- und Farbenfabrik

Handelsname

NawaRol Innenlack

Beschreibung

Decklack aus >95% nachwachsenden Rohstoffen

Verwendungszweck

Seidenglänzender, wasserverdünnbarer, VOC freier, Innendecklack

Dichte (g/ml)

1.39

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Öl modifiziertes Harz	42.0-44.0	Wasser	20.0-23.0
Schellack	0.8		
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	24.0-26.0		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	1.4
		Entschäumer	0.3
		Tenside	1.2
		Sikkative	0.4
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonat	5.0-6.0		
		Biozide	Gew. %
		BIT	200ppm
		ZnP	100ppm
		CIT/MIT (3:1)	7.5ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.