



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
12.05.2023

Hersteller
Sax-Farben AG

Handelsname
NawaRol Innenlack

Beschreibung
Decklacke (pigmentiert)

Verwendungszweck
Seidenglänzender, wasserverdünnbarer, VOC freier, Innendecklack

Dichte (g/ml)
1.39

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Öl modifiziertes Harz	20.0-25.0	Wasser	40.0-45.0
Schellack	0.8		
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	24.0-26.0		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	1.4
		Entschäumer	0.3
		Tenside	1.5
		Sikkative	0.2
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonat	5.0-6.0		
		Biozide	Gew. %
		BIT	200ppm
		ZnP	100ppm
		CIT/MIT (3:1)	15ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.