VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE DES VERNIS ET PEINTURES

# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

**Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).**

**Datum**
14.05.2025

**Hersteller**
Bosshard-Farben AG

**Handelsname**
NawaRol Innenlack

**Beschreibung**
Decklacke (pigmentiert)

**Verwendungszweck**
Seidenglänzender, wasserverdünnbarer, VOC freier, Innendecklack

**Dichte (g/ml)**
1.39

| Bindemittel | Gew. % | Lösemittel | Gew. % |
|---|---|---|---|
| Öl modifiziertes Harz | 20.0-25.0 | Wasser | 40.0-45.0 |
| Schellack | 0.8 | | |
| | | | |
| | | | |
| **Pigmente** | **Gew. %** | | |
| Titandioxid | 24.0-26.0 | | |
| | | **Additive** | **Gew. %** |
| | | Verdicker | 1.8 |
| | | Entschäumer | 0.2 |
| | | Tenside | 1.2 |
| | | Sikkative | 0.2 |
| **Füllstoffe** | **Gew. %** | | |
| Calciumcarbonat | 5.0-6.0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **Biozide** | **Gew. %** |
| | | BIT | 200ppm |
| | | ZnP | 100ppm |
| | | CIT/MIT (3:1) | 15ppm |
| | | | |

**Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.**

© VSLF 2014