



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
12.05.2023

Hersteller
Sax-Farben AG

Handelsname
NawaRol Innenlasur

Beschreibung
Lasur

Verwendungszweck
Seidenglänzender, wasserverdünnbarer, VOC freier, Innenlasur

Dichte (g/ml)
1.05

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Ölmodifiziertes Harz	30.0-33.0	Wasser	63.0-65.0
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	1.5-2.0
		Entschäumer	0.3
		Tenside	0.6
		Sikkative	0.3
Füllstoffe	Gew. %		
Siliciumdioxid	0.5		
		Biozide	Gew. %
		BIT	200ppm
		ZnP	100ppm
		CIT/MIT(3:1)	14.9ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.