VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE DES VERNIS ET PEINTURES

# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
14.05.2025

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
NawaRol Innenlasur

Beschreibung
Lasur

Verwendungszweck
Seidenglänzender, wasserverdünnbarer, VOC freier, Innenlasur

Dichte (g/ml)
1.05

| Bindemittel | Gew. % | Lösemittel | Gew. % |
|---|---|---|---|
| Ölmodifiziertes Harz | 30.0-33.0 | Wasser | 63.0-65.0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Pigmente** | **Gew. %** | | |
| | | | |
| | | **Additive** | **Gew. %** |
| | | Verdicker | 1.5-2.0 |
| | | Entschäumer | 0.3 |
| | | Tenside | 0.6 |
| | | Sikkative | 0.3 |
| **Füllstoffe** | **Gew. %** | | |
| Siliciumdioxid | 0.5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **Biozide** | **Gew. %** |
| | | BIT | 200ppm |
| | | ZnP | 100ppm |
| | | CIT/MIT(3:1) | 14.9ppm |
| | | | |

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

© VSLF 2014