VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
14.05.2025

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
NawaRol Vorlack

Beschreibung
Vorlack

Verwendungszweck
Matter, wasserverdünnbarer, VOC freier, Innenvorlack

Dichte (g/ml)
1.43

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Ölmodifiziertes Harz	13.0-15.0	Wasser	39.0-42.0
Schellack	0.8-1.0		
Pigmente	**Gew. %**		
Titandioxid	19.0-20.0		
		Additive	**Gew. %**
		Verdicker	1.1
		Entschäumer	0.3
		Tenside	0.5
		Sikkative	0.2
Füllstoffe	**Gew. %**		
Calciumcarbonat	10.0-14.0		
Kaolin	2.5-3.5		
Talkum	7.0-8.0		
		Biozide	**Gew. %**
		BIT	200ppm
		ZnP	100ppm
		CIT/MIT(3:1)	14.9ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.