



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
10.05.2023

Hersteller
Sax-Farben AG

Handelsname
Oekofix Leimfarbe

Beschreibung
Leimfarbe

Verwendungszweck
Hochdeckende, reversible Wohnraumfarbe aus Naturprodukten

Dichte (g/ml)
1.54

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Carboxymethylcellulose	0.8-1.3	Wasser	40.0-45.0
Styrolacrylat	0.7-1.2		
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	4.5-5.5		
		Additive	Gew. %
		Netzmittel	0.8
		Entschäumer	0.5
		Verdicker	0.8
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonat	48.0-53.0		
		Biozide	Gew. %
		CIT/ MIT (3:1)	14.9ppm
		BIT	200ppm
		ZnP	100ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.