



# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch))  
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)).  
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

**Datum**

03.03.2021

**Hersteller**

Sax-Farben AG Lack- und Farbenfabrik

**Handelsname**

OekoSan

**Beschreibung**

Naturharzfarbe

**Verwendungszweck**

wasserverdünnbare NawaRo-Wohnraumfarbe

**Dichte (g/ml)**

1.6

<b>Bindemittel</b>	<b>Gew. %</b>	<b>Lösemittel</b>	<b>Gew. %</b>
Naturharz	4.0-5.0	Wasser	34.0-36.0
Styrolacrylat	1.5-2.0		
<b>Pigmente</b>	<b>Gew. %</b>		
Titandioxid	15.0-17.0		
		<b>Additive</b>	<b>Gew. %</b>
		Verdicker	0.6
		Entschäumer	0.2
		Netzmittel	0.9
		Sikkative	0.1
<b>Füllstoffe</b>	<b>Gew. %</b>	Wachs	0.5
Kaolin	6.0-7.0		
Calciumcarbonat	22.0-24.0		
Glimmer	8.0-9.0		
Diatomit	1.5-2.0	<b>Biozide</b>	<b>Gew. %</b>
		ZnP	100ppm
		CIT/MIT (3:1)	14.9 ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.