



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
04.12.2023

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
OekoSan

Beschreibung
Naturharzfarbe

Verwendungszweck
Wohnraumfarbe aus nachwachsenden und mineralischen Rohstoffen.

Dichte (g/ml)
1.6

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Naturharz	3.5-4.5	Wasser	34.0-36.0
Styrolacrylat	1.5-2.0		
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	15.0-17.0		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	1.02
		Entschäumer	0.3
		Netzmittel	0.4
		Sikkative	0.1
Füllstoffe	Gew. %	Wachs	1.0
Kaolin	6.0-7.0		
Calciumcarbonat	22.0-26.0		
Glimmer	8.0-9.0		
Diatomit	1.5-2.0	Biozide	Gew. %
		ZnP	100ppm
		CIT/MIT (3:1)	14.9ppm
		BIT	200ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.