



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

10.05.2023

Hersteller

Sax-Farben AG

Handelsname

OekoSil

Beschreibung

Dispersionssilikatfarbe

Verwendungszweck

Lichtbeständige, mineralische, Fassadenfarbe

Dichte (g/ml)

1.54

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Styrolacrylat	4.0-5.0	Glykole	0.5
Wasserglas	5.0-6.0	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	0.5
		Wasser	39.0-42.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	9.0-11.0		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	0.2
		Entschäumer	0.4
		Tenside	0.8
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonat	29.0-32.0		
Glimmer	6.0-7.0		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.