



VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Gültig für Mehrkomponentensysteme

Datum
09.04.2021

Hersteller
Sax-Farben AG Lack- und Farbenfabrik

Handelsname
Pursilikat

Beschreibung
2K-Silikatfarbe

Verwendungszweck
Fassadenanstrich (Fixativ + Mineralfarbpulver)

Stammkomponente Dichte (g/ml) 3.0

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Pigmente	Gew. %		
Lithopone	5.0-7.0		
Zinkoxid	10.0-12.0	Additive	Gew. %
Füllstoffe	Gew. %		
Bariumcarbonat	12.0-14.0		
Magnesiumcarbonat	0.5		
Calciumcarbonat	64.0-68.0	Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

Härterkomponente Dichte (g/ml) _____

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Wasserglas	20.0-23.0	Wasser	77.0-81.0
		Glyzerin	0.3
Additive	Gew. %		

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

Maximale empfohlene Härterzugabe (g) auf 100 g Stammkomponente 100g
Maximal empfohlene Verdünnung mit organischen Lösemitteln (g) auf 100 g Stammkomponente -
Minimal empfohlene Verdünnung mit Wasser (g) auf 100 g Stammkomponente 40g