



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Gültig für Mehrkomponentensysteme

Datum
05.05.2023

Hersteller
Sax-Farben AG

Handelsname
Pursilikat

Beschreibung
2K-Silikatfarbe

Verwendungszweck
Fassadenanstrich (Fixativ + Mineralfarbpulver)

Stammkomponente

Dichte (g/ml) 3.0

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Pigmente	Gew. %		
Lithopone	5.0-7.0		
Zinkoxid	10.0-12.0	Additive	Gew. %
Füllstoffe	Gew. %		
Bariumcarbonat	12.0-14.0		
Magnesiumcarbonat	0.5		
Calciumcarbonat	64.0-68.0	Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

Härterkomponente

Dichte (g/ml)

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Wasserglas	20.0-23.0	Wasser	77.0-81.0
		Glyzerin	0.3
Additive	Gew. %		

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

Maximale empfohlene Härterzugabe (g) auf 100 g Stammkomponente _____

Maximal empfohlene Verdünnung mit organischen Lösemitteln (g) auf 100 g Stammkomponente _____

Minimal empfohlene Verdünnung mit Wasser (g) auf 100 g Stammkomponente _____
40g