



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
10.05.2023

Hersteller
Sax-Farben AG

Handelsname
Samuro

Beschreibung
Kalkfarbe

Verwendungszweck
Kalkfarbe für Aussen- und Innenanstriche

Dichte (g/ml)
1.44

| Bindemittel | Gew. % | Lösemittel | Gew. % |
|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Weisskalkhydrat | 15.0-17.0 | Glykole | 0.5 |
| Styrolacrylat | 3.0-3.5 | Wasser | 36.0-39.0 |
| | | | |
| | | | |
| Pigmente | Gew. % | | |
| Titandioxid | 1.8-2.3 | | |
| | | Additive | Gew. % |
| | | Tenside | 2.0 |
| | | Verdicker | 0.4 |
| | | Entschäumer | 0.3 |
| | | | |
| Füllstoffe | Gew. % | | |
| Calciumcarbonat | 30.0-35.0 | | |
| Talkum | 4.0-5.0 | | |
| | | | |
| | | Biozide | Gew. % |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.