VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
14.05.2025

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
Samuro

Beschreibung
Kalkfarbe

Verwendungszweck
Kalkfarbe für Aussen- und Innenanstriche

Dichte (g/ml)
1.44

Bindemittel	**Gew. %**	**Lösemittel**	**Gew. %**
Weisskalkhydrat	15.0-17.0	Wasser	36.0-39.0
Styrolacrylat	3.0-3.5	Glykole	0.5
Pigmente	**Gew. %**		
Titandioxid	1.8-2.3		
		Additive	**Gew. %**
		Tenside	2.0
		Verdicker	0.4
		Entschäumer	0.3
Füllstoffe	**Gew. %**		
Calciumcarbonat	30.0-35.0		
Talkum	4.0-5.0		
		Biozide	**Gew. %**

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

© VSLF 2014