VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE DES VERNIS ET PEINTURES

# VSLF Produktedeklaration

**Version 2014**

**Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).**

**Datum**
01.12.2025

**Hersteller**
Bosshard-Farben AG

**Handelsname**
Saxolit

**Beschreibung**
Kalkfarbe

**Verwendungszweck**
Kalk-Kaseinfarbe für Innen- und Aussenanstriche

**Dichte (g/ml)**
1.32

| **Bindemittel** | **Gew. %** | **Lösemittel** | **Gew. %** |
|---|---|---|---|
| Weisskalkhydrat | 18.0-22.0 | Glykole | 0.6 |
| Kasein | 0.3 | Wasser | 40.0-43.0 |
| Styrolacrylat | 3.5-4.5 | | |
| | | | |
| **Pigmente** | **Gew. %** | | |
| | | | |
| | | **Additive** | **Gew. %** |
| | | Tenside | 1.5-2.0 |
| | | Entschäumer | 0.4 |
| | | Verdicker | 0.4 |
| | | | |
| **Füllstoffe** | **Gew. %** | | |
| Calciumcarbonat | 18.0-20.0 | | |
| Siliciumdioxid | 3.0-3.5 | | |
| Talkum | 7.0-8.0 | | |
| | | **Biozide** | **Gew. %** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.**

© VSLF 2014