



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

29.05.2024

Hersteller

Bosshard-Farben AG

Handelsname

Saxotol Decklack Glanz

Beschreibung

Decklack (Pigmentiert)

Verwendungszweck

Ölfarbe für die Innen- & Aussenanwendung auf Holz oder Altanstrichen

Dichte (g/ml)

1.3

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Leinöl	42.0-44.0	Aromatische Kohlenwasserstoffe	0.6
Holzöl	7.0-8.0	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	1.1
Ölmodifiziertes Harz	15.0-17.0		
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	24.0-26.0		
Zinkoxid	1.0	Additive	Gew. %
		Tenside	0.3
		Sikkativ	3.7
		Hautverhinderungsmittel	0.5
		Verdicker	0.8
Füllstoffe	Gew. %		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.