VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
03.12.2025

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
Saxotol Decklack Glanz

Beschreibung
Decklack (Pigmentiert)

Verwendungszweck
Ölfarbe für die Innen- & Aussenanwendung auf Holz oder Altanstrichen

Dichte (g/ml)
1.3

Bindemittel	**Gew. %**	**Lösemittel**	**Gew. %**
Leinöl	42.0-44.0	Aromatische Kohlenwasserstoffe	0.6
Holzöl	7.0-8.0	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	1.1
Ölmodifiziertes Harz	15.0-17.0		
Pigmente	**Gew. %**		
Titandioxid	24.0-26.0		
Zinkoxid	1.0	**Additive**	**Gew. %**
		Tenside	0.3
		Sikkativ	3.7
		Hautverhinderungsmittel	0.5
		Verdicker	0.8
Füllstoffe	**Gew. %**		
		Biozide	**Gew. %**
		OIT	750ppm
		DCOIT	1500ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.