



VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
16.04.2021

Hersteller
Sax-Farben AG

Handelsname
Saxotol Eisengrundierung

Beschreibung
Grundierung

Verwendungszweck
Grundierung für Eisenmetalle im Innen- und Aussenbereich

Dichte (g/ml)
1.25

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Alkydharze	10.0-12.0	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	11.0-13.0
Leinöl	7.0-8.0		
Pigmente	Gew. %		
Zinkphosphat	18.0-20.0		
CI: PO 82	6.0-7.0	Additive	Gew. %
Zinkoxid	1.5	Verdicker	0.6
		Sikkative	1.4
		Entschäumer	0.2
		Tenside	0.3
Füllstoffe	Gew. %	Hautverhinderungsmittel	0.2
Calciumcarbonat	18.0-20.0	Öl	0.8
Silicium- / Aluminiumoxid	2.5-3.0		
Talkum	15.0-16.0		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.