VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
14.05.2025

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
Saxotol Eisengrundierung

Beschreibung
Grundierung

Verwendungszweck
Grundierung für Eisenmetalle im Innen- und Aussenbereich

Dichte (g/ml)
1.25

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Alkydharze	10.0-12.0	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	11.0-13.0
Leinöl	7.0-8.0		
Pigmente	**Gew. %**		
Zinkphosphat	18.0-20.0		
CI: PO 82	6.0-7.0	**Additive**	**Gew. %**
Zinkoxid	1.5	Verdicker	0.6
		Sikkative	1.0
		Entschäumer	0.2
		Tenside	0.3
Füllstoffe	**Gew. %**	Hautverhinderungsmittel	0.2
Calciumcarbonat	18.0-20.0	Öl	0.8
Silicium- / Aluminiumoxid	2.5-3.0		
Talkum	15.0-16.0		
		Biozide	**Gew. %**

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

© VSLF 2014