



# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch))  
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)).  
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum  
10.05.2023

Hersteller  
Sax-Farben AG

Handelsname  
Saxotol Grundierung

Beschreibung  
Grundierung

Verwendungszweck  
Ölgrundierung für Holz Innen und Aussen

Dichte (g/ml)  
1.28

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Leinöl	3.5-4.0	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	19.0-22.0
Rizinusöl	1.5-1.7		
Sojaölmod. Harz	9.0-11.0		
Ölmodifiziertes Harz	5.0-6.0		
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	17.0-20.0		
Zinkoxid	0.85	Additive	Gew. %
		Tenside	0.3
		Verdicker	0.6
		Entschäumer	0.2
		Sikkative	1.6
Füllstoffe	Gew. %	Hautverhinderungsmittel	0.3
Calciumcarbonate	17.0-20.0		
Bariumsulfat	6.5-7.5		
Talkum	5.5-6.0		
Silicium- / Aluminiumoxid	4.0-5.0	Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.