



# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch))  
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)).  
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum  
05.05.2023

Hersteller  
Sax-Farben AG

Handelsname  
Saxotol Lasur

Beschreibung  
Holzlasur

Verwendungszweck  
Oekologische Holzlasur für aussen

Dichte (g/ml)  
0.9

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Leinöl	30.0-33.0	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	41.0-43.0
Holzöl	6.0-7.0	Aromatische Kohlenwasserstoffe	0.3
Ölmodifiziertes Harz	12.0-13.0		
<b>Pigmente</b>	<b>Gew. %</b>		
		<b>Additive</b>	<b>Gew. %</b>
		Sikkative	2.1
		Hautverhinderungsmittel	1.0
		Tenside	0.6
		Lichtschutzmittel	1.5
<b>Füllstoffe</b>	<b>Gew. %</b>	Verdicker	0.6
		<b>Biozide</b>	<b>Gew. %</b>

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.