VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
14.05.2025

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
Saxotol Lasur

Beschreibung
Holzlasur

Verwendungszweck
Oekologische Holzlasur für aussen

Dichte (g/ml)
0.9

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Leinöl	30.0-33.0	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	41.0-43.0
Holzöl	6.0-7.0	Aromatische Kohlenwasserstoffe	0.3
Ölmodifiziertes Harz	12.0-13.0		
Pigmente	**Gew. %**		
		Additive	**Gew. %**
		Sikkative	1.1
		Hautverhinderungsmittel	1.0
		Tenside	0.6
		Lichtschutzmittel	1.5
Füllstoffe	**Gew. %**	Verdicker	0.6
		Biozide	**Gew. %**

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

© VSLF 2014