



# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch))  
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)).  
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum  
05.05.2023

Hersteller  
Sax-Farben AG

Handelsname  
Saxotol Vorlack

Beschreibung  
Vorlack

Verwendungszweck  
Ölgrundierung für Holz, Innen und Aussen

Dichte (g/ml)  
1.67

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Leinöl	4.0-5.0	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	8.0-10.0
Rizenusöl	2.0-2.5		
Sojaölm. Harz	11.0-13.0		
Ölmodifiziertes Harz	6.0-7.0		
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	20.0-22.0		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	0.7
		Sikkativ	3.7
		Entschäumer	0.2
		Tenside	0.3
Füllstoffe	Gew. %	Hautverhinderungsmittel	0.3
Calciumcarbonate	20-23.0		
Bariumsulfat	8.0-9.0		
Talkum	6.0-7.0		
Silicium- / Aluminiumoxid	5.0-5.5	Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.