



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
18.12.2023

Hersteller
Sax-Farben AG

Handelsname
Saxotol Vorlack

Beschreibung
Vorlack

Verwendungszweck
Ölgrundierung für Holz, Innen und Aussen

Dichte (g/ml)
1.67

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Leinöl	4.0-5.0	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	8.0-10.0
Rizenusöl	2.0-2.5	Aromatische Kohlenwasserstoffe	1.1
Sojaölmod. Harz	11.0-13.0		
Ölmodifiziertes Harz	6.0-7.0		
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	20.0-22.0		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	0.7
		Sikkativ	3.7
		Entschäumer	0.2
		Tenside	0.3
Füllstoffe	Gew. %	Hautverhinderungsmittel	0.3
Calciumcarbonate	20-23.0		
Bariumsulfat	8.0-9.0		
Talkum	6.0-7.0		
Silicium- / Aluminiumoxid	5.0-5.5	Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.