



# VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch))  
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)).  
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum  
12.04.2021

Hersteller  
Sax-Farben AG

Handelsname  
Saxotol Klarlack

Beschreibung  
Klarlack

Verwendungszweck  
Natürlicher Seidenglänzender Öl-Harz Klarlack für die Innenanwendung

Dichte (g/ml)  
0.87

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Leinöl	24.0-26.0	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	39.0-43.0
Holzöl	4.5-5.5		
Ölmodifiziertes Harz	12.5-14.0		
Harttrockenöl	11.0-13.0		
Pigmente	Gew. %		
		<b>Additive</b>	<b>Gew. %</b>
		Sikkative	2.1
		Hautverhinderungsmittel	0.8
		Tenside	0.5
		Lichtschutzmittel	1.2
<b>Füllstoffe</b>	<b>Gew. %</b>	Verdicker	0.5
Siliciumoxid	2.5-3.5		
		<b>Biozide</b>	<b>Gew. %</b>

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.