



# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch))  
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)).  
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum  
09.04.2021

Hersteller  
Sax-Farben AG

Handelsname  
Solikat

Beschreibung  
Silikatfarbe

Verwendungszweck  
Mineralische Fassadenfarbe

Dichte (g/ml)  
1.51

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Styrolacrylat	4.0-4.5	Wasser	40.0-43.0
Wasserglas	7.0-8.0		
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	10.0-11.0		
		Additive	Gew. %
		Tenside	3.0-3.5
		Entschäumer	0.3
		Verdicker	0.4
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonat	24.0-26.0		
Glimmer	6.5-7.5		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.