



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
6.3.26

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
Saxotol Auffrischöl

Beschreibung
Holzöl

Verwendungszweck
Öl zum Nachölen von Ölfarbanstrichen

Dichte (g/ml)
0.82

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Alkydharz	9.0-11.0	Kohlenwasserstoff (Aliphatisch und Zyklisch)	62.0-67.0
Leinöl	22.0-24.0		
Maleinharz	1.5-2.0		
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		Sikkative	1.5-2.5
Füllstoffe	Gew. %		
		Biozide	Gew. %
		DCOIT	1000ppm
		OIT	500ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.