



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
6.2.23

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
HydroSil Grund

Beschreibung
Grundierung

Verwendungszweck
Silikonharz-Grundierung

Dichte (g/ml)
1.02

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Styrolacrylat	4.0-5.5	Wasser	90.0-93.0
Wasserglas	2.5-3.5	Glykol	0.8
Silikonharz	0.4		
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		Entschäumer	0.1
Füllstoffe	Gew. %		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.