



# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch))  
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)).  
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

**Datum**

11.02.2022

**Hersteller**

Sax-Farben AG Lack- und Farbenfabrik

**Handelsname**

HydroSil Schlämme

**Beschreibung**

Silikonharzfarbe

**Verwendungszweck**

Schlämme für nachfolgende Anstriche mit Silikonharzfarben

**Dichte (g/ml)**

1.5

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Styrolacrylat	4.0-5.0	Ester	0.7
Silikonharz	2.0-2.5	Wasser	26.0-30.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	8.0-9.0		
		Additive	Gew. %
		Tenside	0.2
		Entschäumer	0.2
		Verdicker	0.5
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonat	8.0-10.0		
Diatomite	2.0-2.5		
Siliciumoxid	11.0-13.0		
Talkum	2.0-3.0	Biozide	Gew. %
Polyacrylnitril	0.3	BIT	140ppm
Quarz	28.0-30.0	ZnP	70ppm
		CIT/MIT (3:1)	10ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.