



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
11.12.2023

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
HydroSil Schlämme

Beschreibung
Silikonharzfarbe

Verwendungszweck
Schlämme für nachfolgende Anstriche mit Silikonharzfarben

Dichte (g/ml)
1.5

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Styrolacrylat	4.0-5.0	Ester	0.7
Silikonharz	1.5-2.5	Wasser	26.0-30.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	8.0-10.0		
		Additive	Gew. %
		Tenside	0.2
		Entschäumer	0.2
		Verdicker	0.5
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonat	40.0-46.0		
Diatomite	2.0-2.5		
Siliciumoxid	11.0-13.0		
Talkum	2.0-3.0	Biozide	Gew. %
Polyacrylnitril	0.3	BIT	170ppm
Kaolin	2.0-3.0	ZnP	70ppm
		CIT/MIT (3:1)	10ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.